I. BASE CHIMIQUE / DOMAINE D'APPLICATION

Mélange de solvants grade uréthane destiné au nettoyage pour outils souillés de colle PU 93 ou PU 59 ainsi qu'au lissage d'agglomérations synthétiques élaborées au moyen de grains de caoutchouc et liants polyuréthanes.

Utilisation possible pour lissage d'agglomérats de quartz colorés liés par un liant époxyde.

II. PROPRIETES DU PRODUIT

Apparence Liquide incolore

DIN 52 002

Densité g/cm3-25°C 1,05 g/cm3

DIN 53 217

Viscosité (mm2/s) - 25°C 2.47

DIN 53018/1+2

Point éclair en °C 95°C

(COC)

Tension de vapeur <2.5 mbar

Mm Hg à 20°C

Miscibilité: Bonne miscibilité avec polyols, solvants, prépolymères à base de polysocyanates et certains plastifiants.

III. PRECAUTIONS

Avant utilisation, consulter la notice de fiche de sécurité. Ce produit ayant des propriétés dégraissantes, éviter le contact avec la peau. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante dans la plupart des

Protection des mains : Utiliser des gants imperméables au produit en cas de contact prolongé.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité.

Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. Se laver les mains à chaque pause ou à

Ce produit est à base d'éthers de glycol propyléniques.

Comme ce produit n'est pas classé comme produit dangereux, il n'y a pas de limites d'expositions professionnelles.

IV. CONDITIONNEMENT

En 20 Kg, 5 Kg ou 1Kg

V. STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé, à l'ombre, dans un local sec.

VI. NOTICE

Nos conseils d'applications techniques sont donnés sans garantie.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers.

Fabriqué par Stockmeier Urethanes France SAS

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS +33 (0)4 94 14 91 91 - FAX : +33 (0)4 94 14 93 93 SITE INTERNET: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

Page 1 sur 1