

I. IDENTIFICATION :

ELASTOMERE DE REMPLISSAGE

- Nom commercial : CAOUTCHOUC SBR
- Nature : STYRENE BUTHYLE RUBBER
- Forme : GRANULAT
- Densité : 0.5
- Granulométrie : 4-8

II. DESCRIPTION :

| | |
|--|---------|
| Granulométrie élastomère (mm) (EN 933-1 et 2) | 1.6/2.5 |
| Densité sèche élastomère (g/cm ³) | 0.58 |
| Perméabilité élastomère (cm/h) Pr EN 12616) | 4500 |

Analyses physico chimiques :

ATG : 41% de charges minérales
 59% d'éléments organiques
 53% d'élastomère

Granulats de caoutchouc issus du recyclage de pneus VL uniquement. Les pneus sont découpés dans un premier temps en « chips » puis passer dans un broyeur pour éliminer les fibres textiles et la ferraille. Le dernier broyeur permet d'obtenir la granulométrie souhaitée.

III. CONDITIONNEMENT :

En sacs de 25 kg (Palette de 40 sacs)
En big bags d'1 tonne

IV. UTILISATIONS :

- Fabrication de dalles amortissantes type HEXDALLE XE et autres produits en caoutchouc
- Sous couche technique de sols coulés (sous couche à recouvrir d'EPDM)

PLANET LOISIR EQUIPEMENT ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4.94.14.78.44

SITE INTERNET : www.planet-loisir-equipement.fr - E-MAIL : contact@planet-loisir-equipement.fr

Page 1 sur 5